



Beskrivning

Vattenbaserat konstruktionslim som erbjuder fantastiskt hög häftförmåga både direkt efter applicering och efter härdning. Redan i ohärdad form kan det hålla över 125 kg / m² utan stöd. Även tunga detaljer som tjocka plattor av natursten kan sättas direkt på vägg utan att glida. Lämplig till de flesta byggmaterial och på de flesta underlag.

Användning

Underlagen ska vara torra och rena. Minst en av ytorna bör vara porös. Lägga strängar med 15 cm avstånd och längs kanter. Tryck till ordentligt eller knacka med en gummiklubba.

Tekniska data

Densitet	1,3
Öppettid	ca 15 minuter
Härdningstid	Fullhärdat efter 24 - 48 timmar
Appliceringstemp.	Från +5°C till +30°C
Temperaturlighet	-20°C till +70°C

Sortiment

Art.nr	Benämning	Fp/trpfp	Mängd/fp
22090003108110	Ekofix patron	12	310 ml
22090006008110	Ekofix korv	12	600 ml
22090010008110	Ekofix hink		10 kg

