

Firecryl FR

Soudal Firecryl FR

Brandfogmassa



Beskrivning

Firecryl är en brandbeständig plasto-elastisk enkomponent och acryl-dispersions-baserad fogmassa. Firecryl är brandsvällande vid en temperatur över 250°C och förebygger därför genomsläpp av rök och eld. Firecryl har ett brandmotstånd på mer än 4 timmar med en fogsträng på 10 mm bredd och 20 mm djup i en vägg-tjocklek på 100 mm enligt BS 476 Part 20, NBN 713.020. (Ej provad i Sverige). Lämplig för brandtätande fogar med upp till 15% rörelse, exempelvis mellan karm/vägg/murverk/golv, anslutningsfogar, ventilationsanläggningar, rörgenomföringar mm.

Användning

Appliceras med hand- eller tryckluftsspruta. Verktygen rengöres med vatten innan härdning. Eftersläta med tvålatten innan skinnbildning.

Tekniska data

Densitet	1,45
Bas	Acrylemulsion
Hårdhet	Shore 30 ca
Skinnbildning	15 - 45 minuter
Härdningstid	3 - 5 dagar
Fogbredd	5-10 mm
Max fogrörelse	15%
Draghållfasthet (DIN 53504)	1,7 N/mm ²
Appliceringstemp.	Från +5°C till +35°C
Temperaturlåghet	-20°C till +80°C

Sortiment

Art.nr	Färg	Fp/trpfp	ML./fp
22050003108110	Vit	15	310
22056006008110	Vit	12	600