

**Beskrivning**

Ergofast MSP 25 är en MS-polymerbaserad fogmassa för de flesta byggmaterial. För in och utvändigt fogning runt fönster och dörrar, fogning mellan väggar och aluminiumpartier eller andra detaljer. Lämplig för dilatationsfogning.

Användning

Underlaget ska vara rent och fritt från fett. Porösa material bör primas. Fäster bra på metall, lackad metall, glas, PVC, epoxy och polyester utan primer. Fäster även utmärkt på porösa material som trä och betong. Övermålningsbar.

Tekniska data

Densitet	1,45
Hårdhet	Shore 25 (+ / - 5)
Skinnbildning	ca 10 minuter
Härdningstid	2 mm/24 h (20°C/65%R.H)
Min fogbredd	5 mm
Max fogbredd	10 mm vid limning, 30 mm vid fogning
Max fogrörelse	25%
Brottöjning (DIN 53504)	>900%
Draghållfasthet (DIN 53504)	1,3 N/mm ²
Appliceringstemp.	Från +1°C till +30°C
Temperaturlighet	-40°C till +90°C

Sortiment

Art.nr	Färg	Fp/trpfp	ML./fp
22152502908110*	Vit	12	290
22152502908210	Svart	12	290

* Kan även leveras i 600 ml, Kontrollera leveranstid vid förfrågan.